


## Glasbord® PWI-P

Hydewa GmbH  
Hydewaplatz 1-3  
95466 Weidenberg

TECHNISCHES DATENBLATT  
(19.08.2021)



### Beschreibung

Strukturiertes GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) als Plattenware mit Folienversiegelung Surfaseal®.

Dadurch porenfrei und resistent gegen Keime und Chemikalien. Lebensmittelunbedenkliche und leicht zu reinigende Oberfläche. Zertifiziert nach LFGB, Greenguard und HACCP. Hohe Schlagzähigkeit, abriebfest und langlebig. Helle und freundliche Ästhetik.

Sowohl für Direktverklebung, als auch für Sandwichpaneele mit diversen Kernmaterialien geeignet.

### Dicken & Gewicht

Glasbord® PWI-P 2,3mm  
3,07 kg / m<sup>2</sup>

### Abmessungen

Platten: 1,20m x 2,10m / 1,20m x 2,50m / 1,20m x 2,75m / 1,20m x 3,00m / 1,20m x 3,50m  
Sondermaße auf Anfrage  
Rollenware: 1,20m x max. 251 lfm  
Sondermaße auf Anfrage

### Farben

Standard Weiß 85  
Sonderfarben auf Anfrage

## Mechanische Eigenschaften

Biegefestigkeit	14,4 x 10 <sup>3</sup> psi	99,284 N/mm <sup>2</sup>	ASTM-D790
Elastizitätsmodul	0,8 x 10 <sup>6</sup> psi	5515,805 N/mm <sup>2</sup>	ASTM-D790
Zugfestigkeit	6,6 x 10 <sup>3</sup> psi	45,505 N/mm <sup>2</sup>	ASTM-D638
Dehnungsmodul	1,3 x 10 <sup>6</sup> psi	8963,184 N/mm <sup>2</sup>	ASTM-D638
Abriebfestigkeit		0,015%	
Barcol-Härte		55	ASTM-D2583

## Thermische Eigenschaften

Wärmeausdehnung	μ/m/C°	31	ASTM-D696
Anwendungstemperatur	°C	-40 bis + 50	
Wasseraufnahme 24h, 25°	%	0,16	ASTM-D570
Dampfdiffusionswiderstand	μ		

## Brandverhalten

E nach Baustoffklasse EN 13501- B2 nach Baustoffklasse DIN 4102

## Hinweise zu Lagerung und Verarbeitung

Um Glasbord® PWI-P vor Sonneneinstrahlung (UV -Strahlung) zu schützen, sollte dieses nicht im Freien gelagert werden.

Zu beachten: Einsatz bei Temperaturen von bis zu 66°C ist möglich, kann jedoch zu Verfärbungen führen. Ein Einsatz bei höheren Temperaturen muss im Einzelfall mit dem Hersteller oder Händler abgeklärt werden.

Die Verarbeitungstemperatur sollte leicht über der späteren Einsatztemperatur liegen. Möglichst großflächig aufliegend lagern.

Bei der Montage Handschuhe und persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen.

Glasbord® PWI-P kann gesägt, gebohrt und geschliffen werden. Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, die Oberfläche nicht zu beschädigen. Für optimale Haftung, die Platten mit Hydewa Spezialkleber verkleben.

Bitte die jeweiligen Montagehinweise beachten (erhältlich bei Hydewa GmbH).

Entsorgung des Produktes gemäß EAK/ AVV Abfallschlüssel 20 01 39- Kunststoffe.

## Anwendung

Einsatzgebiet ist im Innenbereich wie zum Beispiel in folgenden Branchen:

Milch und Käse, Fleisch und Wurst, Fisch, Back- und Teigwaren, Getränkeindustrie, Küche und Catering, Gesundheitswesen (Labor, Reinräume), Sanitärbereiche, Landwirtschaft und Hobby (Jagd, Fischzucht, Imkerei, Stallbau).

## Produktion, Entwicklung und Vertrieb

Um Ihnen als Kunde gleichbleibend gute Qualität zu liefern, werden die Produkte sowie unsere Produktionsanlage ständig weiterentwickelt und verbessert.

Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder Anregungen anbringen möchten wenden Sie sich bitte an:

Hydewa GmbH, Hydewaplatz 1-3, 95466 Weidenberg

Tel: (+49) 09278/970-0 | Fax: 09278/970-50 | Mail: [info@hydewa.com](mailto:info@hydewa.com)

## Zertifikate



Klassifiziert nach  
DIN EN 13501-1



LFGB § 31  
indirekter Kontakt  
mit Lebensmitteln



low chemical  
emission

